

Technische Daten

Wolf 1 K Parkettklebstoff

Eigenschaften:

gebrauchsfertig, sehr emissionsarm, hart elastische Klebstoffrieße, einkomponentig, wasserfrei, auf Fußbodenheizung geeignet, keine Ablüftezeit, geruchsneutral



Anwendungsbereich - Wolf System Produkte:

Wolf 1 K Parkettklebstoff wird verwendet zur elastischen Verklebung von PhoneStar Schalldämmplatten, PowerFloor Fußbodenheizelementen, Wolf Entkopplungsplatten, Wolf Entkopplungsvlies.

Anwendungsbereich - Parkett: Wolf 1 K Parkettklebstoff wird verwendet zur elastischen Verklebung von Mehrschichtparkett, Massivdielen ≥ 15 mm Dicke (Dicken-Breitenverhältnis max. 1:10), Stabparkett, Parketriemen, massivem Tafelparkett (≥ 15 mm Dicke), ölhaltigen Holzarten, Hochkant-Lamellenparkett ($L \leq 160$ mm, $B \geq 8$ mm), auf allen saugenden und nicht saugenden, normgerechten Untergründen einschließlich Wolf PhoneStar Schalldämmplatten (Professional-Line, Standard-Line und Boden-Beschwerungsplatte), Holzspanplatten (V100 E1) und Heizestrichen.

Wichtige Hinweise: Wolf 1 K Parkettklebstoff nicht verwenden auf erdreichangrenzenden Untergründen ohne normgerechte Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit sowie auf Untergründen mit überhöhter Restfeuchtigkeit und wenn die Holzfeuchte nicht den vorgeschriebenen Werten entspricht.

Untergrundvorbereitung: Der Untergrund muss hinsichtlich der Verlegereife den Anforderungen der landesspezifischen Normen entsprechen. Der Untergrund muss einheitlich und dauerhaft trocken, rissfrei, saugfähig, eben, druck- und zugfest sein und darf keinen Staub, trennende Substanzen, Lacke, Wachs, Öle, Rost, Gips Spuren oder Stoffe aufweisen, die die Haftung beeinträchtigen können. Sollte eine Vorbereitung notwendig sein (auf Grund nicht zu entfernender Klebstoffrückstände), den Untergrund mit einem geeigneten Primer vorstreichen. Parkettspezifische Untergrundanforderungen der Parkethersteller beachten.

Es gelten die Anforderungen der gemäß gültigen Normen, Richtlinien und Merkblätter.

Verarbeitung: Wolf 1 K Parkettklebstoff ist gebrauchsfertig und kann direkt aus dem Eimer verarbeitet werden. Klebstoff mit einem geeigneten Zahnpachtel gleichmäßig auf den Untergrund in der Menge auftragen, die innerhalb von ca. 30-45 Min. (bei $\geq 18^\circ$ C) mit (PhoneStar/Entkopplungsvlies/Wolf Entkopplungsplatte/PowerFloor/Parkett) belegt werden kann. Bei Arbeitspausen den Eimer schließen, um Hautbildung zu vermeiden, bzw. diese vor weiteren Arbeiten entfernen. Bei Restmengen den Eimer wieder luftdicht und ohne Lufteinschluss verschließen. Entstehende Hautbildungen konservieren hier den Klebstoff.

Beläge die mit Wolf 1 K Parkettklebstoff verlegt werden, müssen klimatisiert, entspannt und planliegend sein. Zahnpachtel je nach notwendiger Auftragsmenge auswählen.

Verlegung der Wolf System Produkte: Die Verarbeitungsanleitungen der entsprechenden Wolf Systemprodukte beachten.

Verlegung des Parketts: Die Verlegehinweise der Parkett- bzw. Schichtstoffhersteller (Laminat) beachten. Eine Grundierung des verlegereifen Untergrundes vor der Verwendung von Wolf 1 K Parkettklebstoff ist in der Regel (außer bei beheizten Konstruktionen in Deutschland und Österreich mit geeignetem Primer) nicht erforderlich. Elemente mit leichter Schiebebewegung unmittelbar in das Klebstoffbett einlegen (auf vollflächige Benetzung der Belagsrückseite achten), gut anklopfen und ggf. beschweren. Wandabstand von mind. 10-15 mm berücksichtigen. Herausquellenden Klebstoff sofort entfernen, Kantenverklebung speziell in Nut und Federbereich vermeiden.

Belastbarkeit, Schleifen und Versiegeln: Flächen sind je nach Umgebungsklima, nach ca. 12 Stunden begehbar, nach ca. 24 bis 48 Stunden kann das Holz weiter bearbeitet werden.

WOLF BAVARIA GmbH · Gutenbergstraße 8 · 91560 Heilsbrunn · Tel.: +49 (0) 9872 95398-0 · Fax: +49 (0) 9872 95398-11 · www.wolf-bavaria.com

Wir übernehmen die Gewähr für die gleich bleibende Qualität unserer Produkte, behalten uns jedoch technische Veränderungen und Weiterentwicklungen vor. Die Angaben auf diesem Merkblatt beruhen auf praktischen und wissenschaftlichen Erfahrungen und entsprechen den Herstellerangaben. Da wir bei der Vielfalt der Werkstoffe weder auf diese noch auf deren Verarbeitung Einfluss haben, können wir keine Eigenschaftszusicherung im Sinne der neuesten BGH-Rechtssprechung übernehmen. Diese Angaben sind unverbindlicher Art und befreien nicht von ausreichenden Eigenprüfungen.

Technische Daten

Wolf 1 K Parkettklebstoff

Reinigung: Frischen Klebstoff mit CLEANER L oder Alkohol (Spiritus) / Verdünnung, erhärteten Klebstoff nur mechanisch entfernen.

Verbrauch: Der Verbrauch ist abhängig vom Untergrund, Parketrückseite sowie verwendeter Zahnung. Wolf PhoneStar, Wolf PowerFloor: Zahnung TKB B11 ca. 1000 g/m², Wolf Entkopplungsvlies: Zahnung TKB B1 ca. 500 g/m², Wolf Entkopplungsplatte: Zahnung TKB B3 o. B6 ca. 850 g/m², Fertigparkett 2 Schicht: Zahnung TKB B3 ca. 850 g/m², Fertigparkett 3 Schicht, Stabparkett: Zahnung TKB B11 ca. 1000 g/m², Massivdielen: Zahnung TKB B11-B15 ca. 1000-1300 g/m².

Lieferform: Kunststoffgebinde à 18 kg.

Lagerung: 12 Monate im ungeöffneten Originalgebinde bei kühler und frostfreier Lagerung. Lagerungsbedingt mögliche Hautbildungen vor der Verarbeitung entfernen. Angebrochene Gebinde mit einer Folie abdecken und sofort verschließen.

Entsorgung: Gebinde spachtelrein entleeren. Gebinde und Produktreste sind gemäß den örtlichen Richtlinien zu entsorgen. Materialreste können getrocknet oder durchgehärtet als Gewerbeabfall oder Restmüll entsorgt werden. FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH GEEIGNET. EMICODE: EC 1PLUS R - sehr emissionsarm, reguliert.

Technische Daten	
Konsistenz:	cremig-pastös
Farbe:	beige
Dichte (kg/l):	ca. 1,7
Lagerfähigkeit:	12 Monate im ungeöffneten Originalgebinde bei kühler und frostfreier Lagerung
Verarbeitungstemperatur:	nicht unter +18 °C
Luftfeuchtigkeit:	nicht über 65% rel. Luftfeuchte
Ablüfzeit:	keine
Hautbildung:	nach ca. 30 Min.
Einlegezeit	30-45 Min.
Abbindezeit:	ca. 24 Stunden
Weiterverarbeitung Holz:	nach 24-48 Stunden
Fußbodenheizung:	geeignet

Hinweis: Obige Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Die außerhalb unseres Einflusses stehenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfalle empfehlen wir, ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernommen werden. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

WOLF BAVARIA GmbH · Gutenbergstraße 8 · 91560 Heilsbronn · Tel.: +49 (0) 9872 95398-0 · Fax: +49 (0) 9872 95398-11 · www.wolf-bavaria.com

Wir übernehmen die Gewähr für die gleich bleibende Qualität unserer Produkte, behalten uns jedoch technische Veränderungen und Weiterentwicklungen vor. Die Angaben auf diesem Merkblatt beruhen auf praktischen und wissenschaftlichen Erfahrungen und entsprechen den Herstellerangaben. Da wir bei der Vielfalt der Werkstoffe weder auf diese noch auf deren Verarbeitung Einfluss haben, können wir keine Eigenschaftszusicherung im Sinne der neuesten BGH-Rechtssprechung übernehmen. Diese Angaben sind unverbindlicher Art und befreien nicht von ausreichenden Eigenprüfungen.